

Technisches Datenblatt

Egger PerfectSense® Lackplatten Span

Materialbeschreibung:

Dekorativer, UV-Lack beschichteter Holzwerkstoff

Trägerplattenausführung als Egger Eurospan – Plattentyp gemäß EN 312

Anwendung: Dekorative Holzwerkstoffplatten zur Verwendung im Innenbereich



Egger Eurospan - Plattentyp P2 nach EN 312


Für PerfectSense Lackplatten Span wird standardmäßig unsere Egger Eurospan E1E05 TSCA P2 CE Trägerplatte gemäß EN 312 eingesetzt. Informationen zu den mechanischen Eigenschaften, sowie den Formaldehyd Emissionen stehen in direkter Abhängigkeit zum eingesetzten Trägermaterial und deren Plattenstärke. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den jeweiligen technischen Datenblättern, verfügbar unter www.egger.com.

PerfectSense® Lackplatten Span - Allgemeine Toleranzen

	Prüfnorm	Einheit	Dickenbereich*1)		
			<15mm	15 bis 20mm	>20 mm
Dicke mit Standardaufbau mit Mehrlagenaufbau (TM28/TM37) bezogen auf das Fertigmaß*2)	EN 14323	[mm]	±0,3	±0,3	±0,5
	EN 14323	[mm]	±0,5	±0,5	±0,5
Länge und Breite handelsübliche Maße Zuschnitte	EN 14323	[mm]	±5	±5	±5
	EN 14323	[mm]	±2,5	±2,5	±2,5
Verzug	EN 14323	[mm/m]	--	≤2*3)	≤2*3)
Kantenausbrüche handelsübliche Maße Zuschnitt	EN 14323	[mm]	≤10	≤10	≤10
	EN 14323	[mm]	≤3	≤3	≤3

PerfectSense® Lackplatten Span - Oberflächeneigenschaften

Qualitätsmerkmal	Prüfnorm	Klasse	Wert	Einheit
Verhalten bei Kratzbeanspruchung				
	EN 438-2	≥ Grad 2	≥2 ^{*4)}	[N]
Mikrokratzbeständigkeit				
	DIN CEN/TS 16611	B	3	-
Chemische Beanspruchung				
	DIN 68861-1 / DIN EN 12720	1B	-	-
Antibakterielle Eigenschaften				
	ISO 22196	[Stufe]	weist antibakterielle Aktivität auf	
Gitterschnitt				
	DIN EN ISO 2409	GT 0-1	-	-

Glanzgrad				
	EN ISO 2813	60°	3 ±2	GE
Beständigkeit gegenüber Wasserdampf				
	EN 438-2	≥ Grad 5	-	-
Verhalten bei trockener Hitze				
	EN 438-2	≥ Grad 4	140	°C
Verhalten bei feuchter Hitze				
	EN 438-2	≥ Grad 4	100	°C
Lichtechtheit				
	EN 438-2	Graumaßstab 4		
Feuchtklimabeständigkeit* ⁵⁾				
(Klima 40±2°C; Luftfeuchte 85 ±5%; Dauer 14 Tage)	AMK-MB-005, Modul 2	Keine Fugenbildung oder Kantenablösungen		
Wechselklimabeständigkeit* ⁵⁾				
(10 Zyklen: 1h Klima -20 ±2°C; 3h Klima 20 ±2°C / Luftfeuchte 85 ±5%; 3h Klima 60 ±2°C / Luftfeuchte 55 ±5%)	AMK-MB-005, Modul 3	Keine Rissbildung, keine Verfärbung, keine Fugenbildung oder Kantenablösungen		
Oberflächenfehler gemäß AMK-MB- 009				
Gleichmäßige Oberfläche, Oberflächenfehler dürfen aus 0,7m Entfernung nicht störend wirken. Eine fehlerfreie Oberfläche ist aufgrund des industriellen Herstellverfahrens nicht darstellbar, kleine Fehlstellen und Oberflächenunregelmäßigkeiten sind daher zulässig. Als Oberflächenfehler gelten nur solche Fehler, die größer als 1,0 mm² sind und die bei der Beurteilung der Oberfläche aus 0,7 m Beobachtungsabstand und einem Blickwinkel von etwa 30° erkannt werden. Maximal zulässig ist 1 Fehler/m². Es gelten dazu folgende Randbedingungen: • Betrachtungsabstand: 700 mm • Beleuchtungsstärke: 1000 – 2000 lx • Neigungswinkel: 30° zur Senkrechten • Lichtart (Tageslicht, Farbtemperatur) D 65: 6500 K • Betrachtungszeit: max. 20 Sekunden				

*¹⁾ bezogen auf das Nennmaß

*²⁾ Toleranzbereich Fertigmaß: Das Fertigmaß ist die Enddicke der Platte inklusive der Beschichtung auf Ober- und Unterseite ohne Schutzfolie.

*³⁾ nur bei ausgewogenem Aufbau der Oberflächen

*⁴⁾ bei zu ≥ 90 % durchgehenden und deutlich sichtbaren Doppelkreisen als Kratzspuren in N

*⁵⁾ bezieht sich auf die Bauteilprüfung mit passender Egger Kante (PU-verleimt)

Allgemeine Hinweise

Sorgfältige Wareneingangskontrollen gehören zur einwandfreien Auftragsabwicklung. Sie entsprechen den Zahlungs- und Lieferbedingungen der Egger Gruppe. Egger empfiehlt die Eingangskontrolle nach gängigen statistischen Verfahren vorzunehmen. PerfectSense Lackplatten müssen sorgfältig transportiert und gelagert werden. Die Lagerung erfolgt zweckmäßigerweise liegend auf einem ebenen, waagerechten und trockenen Untergrund, mit einer Abdeckplatte, in einem geschlossenen Gebäude. Die max. Stapelhöhe beträgt 1,5m (4 Pakete). Das Raumklima sollte einem Temperaturbereich von 10°C bis 50°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% entsprechen. Bei abweichenden Bedingungen wird empfohlen die Produkte gesondert zu verpacken um eine stabile Qualität sicherzustellen. Vor dem Einbau ist eine Konditionierung des Produktes auf das zu erwartende Verwendungsklima empfohlen. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.egger.com.

Achtung: Bei PerfectSense Lackoberflächen muss die Schutzfolie umgehend nach Verarbeitung entfernt werden, spätestens jedoch 5 Monaten nach Lieferdatum, um die rückstandsfreie Entfernung der Folie gewährleisten zu können. Folierte Produkte dürfen nicht dem direkten Sonnenlicht (UV-Strahlung) ausgesetzt werden.

Farb- und Oberflächenübereinstimmung

Aufgrund von Toleranzen bei den eingesetzten Vormaterialien sind leichte Farbabweichungen beim gleichen Produkt möglich. Bauteile, die nebeneinander eingesetzt werden, sollten daher auf Farbgleichheit überprüft werden. Eine geringe Abweichung der Farbe und Oberfläche zwischen der EGGER Farbreferenz und dem Prüfkörper des Kunden ist gemäß EN 438 zulässig.

Bedingt durch die produktspezifisch unterschiedliche Fertigung können bei gleicher Dekor-Struktur-Kombination auch Farb- und Oberflächenunterschiede zwischen verschiedenen Produkten (z. B. beschichtete Platte, Schichtstoff, Kante) auftreten. Zur verbindlichen Auswahl Dekormuster in der benötigten Produktausführung bestellen.

Hitzebeständigkeit

Hinsichtlich der Temperaturbeständigkeit von PerfectSense Lackplatten ist grundsätzlich zwischen lang andauernder und kurzzeitiger Wärmeeinwirkung zu unterscheiden. Für andauernde Wärmeeinwirkung sind Temperaturen bis zu 50°C zulässig. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Dauertemperaturbelastungen >50°C zu Rissen in den Oberflächen führen können. Bei Verwendung von technischen Geräten mit Wärmeabstrahlung, zum Beispiel Laptops, empfehlen wir ausreichend Abstand zwischen der Wärmequelle und der Melaminoberfläche zu berücksichtigen, um Wärmestau zu vermeiden sowie die Temperatur entsprechend ableiten zu können.

Antibakterielle Eigenschaft

Die hygienisch dichte und geschlossene Oberfläche dieses Produkts ist 24 Stunden nach der Reinigung und Desinfektion zu 99,9% keim- und bakterienfrei. Das Produkt enthält keine bekannte Substanz, die dazu bestimmt ist, Schädlinge zu vermeiden, zu bekämpfen, zu vertreiben oder abzuschwächen. Unser Produkt ist kein Mittel, das dazu bestimmt ist, Schädlinge einzufangen, zu bekämpfen, zu vertreiben oder abzuschwächen.

Weitere Dokumente

Technisches Datenblatt Egger Eurospan E1E05 TSCA P2 CE
Verarbeitungshinweise PerfectSense® Lackplatten
Reinigungs- und Pflegehinweise PerfectSense® Lackplatten

Vorläufigkeitsvermerk:

Dieses technische Datenblatt wurde nach bestem Wissen und mit besonderer Sorgfalt erstellt. Für Druckfehler, Normfehler und Irrtümer kann keine Gewähr übernommen werden. Zudem können aus der kontinuierlichen Weiterentwicklung von PerfectSense® Lackplatten sowie aus Änderungen an Normen sowie Dokumenten des öffentlichen Rechtes technische Änderungen resultieren. Daher kann der Inhalt dieses technischen Merkblattes weder als Gebrauchsanweisung noch als rechtsverbindliche Grundlage dienen.

